

Technisches Merkblatt

FALU VAPEN Knut

Anwendung:

FALU VAPEN Knut ist für den Aussenbereich bestimmt und wird auf sägerohem und gehobeltem Holz, auf fabrikseitig grundiertem, druckimprägniertem Holz, sowie auf bereits gestrichenen Oberflächen (z.B. mit Lasur oder Schlammpfärbungen), aber auch für Fensterfutter, Dachuntersichten und Balkongeländer aus gehobeltem Holz verwendet. Geeignete Holzarten sind Fichte und Tanne.

Vorbehandlung:

Auf neuem Holz eventuellen Staub oder Schmutz entfernen. **Kein Tauchgrund oder andere Grundierungen verwenden!** Bereits gestrichene Flächen sorgfältig reinigen. Lose Farbe abkratzen. (Mundschutz verwenden) Fassade gründlich reinigen und bei Bedarf mit Wasser abspülen. Die Fassade muss trocken sein. **Maximale Holzfeuchtigkeit 15 %.**

Farbauftrag

Farbe vor und während dem Malen gut umrühren.
Geeignet sind Pinsel für Lackfarben.
Für volle Deckkraft zwei - bis dreimal auftragen.
Dünn auftragen und die Farbe gut einarbeiten. Zweiter Anstrich frühestens nach 24 Stunden.
Die Farbe ist wasserfest nach ca. 10 Tagen.
Maschineller Farbauftrag ist möglich. (siehe Merkblatt maschineller Auftrag)

Montagehinweis:

Vor dem Malen Boden, Dachrinnen und Fenster mit Papier oder Plastik abdecken. Fassade vor Regen schützen. **Schutzabdeckungen nicht entfernen, bis die Farbe vollständig wasserfest ist. (nach ca. 10 Tagen)** Sägeschnitte oder Reparaturarbeiten können am Bau unkompliziert ausgebessert werden.

Sonstiges:

FALU VAPEN Knut wird normalerweise nicht mit Wasser verdünnt. Falls dies erwünscht ist, z.B. beim ersten Anstrich auf unbehandeltem Holz erfolgt dies mit lauwarmem Wasser.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder wärmeren Temperaturen als + 25 Grad auftragen, da die Farbe zu schnell trocknet und das Öl zu flüssig wird.
Die Farbe nicht im Spätherbst, Winter oder bei kaltem, feuchtem Wetter unter +5 Grad an der Fassade streichen, da die Farbe nicht aushärten kann.
Während den kalten Jahreszeiten ist der Farbauftrag nur in geheizten Werkhallen möglich.

Lagerung auf der Baustelle:

Das Holz muss sauber und geschützt vor Regen gelagert werden. Auf gute Durchlüftung achten und bei Sonneneinstrahlung Abdeckung entfernen, damit sich kein Kondenswasser bildet. Farbkessel vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Falu Vapen Knut muss frostsicher aufbewahrt werden (wegen des Wassergehalts).

Technische Daten:

Farbtyp:	Alcydöl Farbe auf Wasserbasis
Bindemittel:	Pflanzliche Öle / Alcydöle
Verbrauch:	1 Liter reicht für 6-8 m ² (bei einmaligem Anstrich)
Trockenzeit:	Staubtrocken nach 60 Minuten, trocken nach 24 Stunden, Wasserfest nach ca.10 Tagen.
Aussehen:	Seidenmatt
Reinigungsmittel:	Fettlösende Mittel oder lauwarmes Wasser mit Seife
Temperatur:	Nicht unter + 5 Grad über +25 Grad anwenden
Holzfeuchtigkeit:	Nicht über 15 %
VOC Grenzwert:	(Kat A / d): 130 g / l (2010)
VOC Produkt:	<1 g/ Liter. Gemischte Farbe <130g/Liter

Stand Februar 2018