

Technisches Merkblatt: Maschinelles Auftrag

Die Angaben beziehen sich auf FALU VAPEN Schlammfarbe original schwedenrot und schwarz, sowie auf FALU VAPEN Fassadenfarbe – die moderne Schlammfarbe.

FALU VAPEN Schlammfarben lassen sich durch Flut- oder Spritzverfahren maschinell auftragen. Schlammfarben müssen nach jedem Auftrag immer ein gebürstet werden.

Applikation erster Auftrag: FALU VAPEN Fassadenfarbe – die moderne Schlammfarbe mit ca. 8 -10% Wasser verdünnen. (max. 15%)
FALU VAPEN Schlammfarbe original schwedenrot / schwarz und Knut mit ca.10-20% Wasser verdünnen.

Kessel gut aufrühren.

Sichtseite und Kanten fluten oder spritzen und anschließend einbürsten.

Richtwerte:

Der genaue Verbrauch ist abhängig von den Holzeigenschaften und dem Applikationsverfahren.

FALU VAPEN Schlammfarbe original:
ca. 280 Gramm / m². (nach einmaligem Auftrag)

FALU VAPEN Fassadenfarbe-die moderne Schlammfarbe
ca. 200 Gramm / m². (nach einmaligem Auftrag)

FALU VAPEN Knut:
ca.140 Gramm / m². (nach einmaligem Auftrag)

2. Anstrich: FALU VAPEN empfiehlt den zweiten Auftrag nach der Montage der Fassade am Bau unverdünnt auszuführen. (zweimaliger maschineller Auftrag auf Anfrage)

FALU VAPEN Schlammfarbe original:
ca. 600 Gramm / m². (nach zweimaligem Auftrag)

FALU VAPEN Fassadenfarbe - die moderne Schlammfarbe
ca. 450 Gramm / m². (nach zweimaligem Auftrag)

FALU VAPEN Knut:
ca.320 Gramm / m². (nach zwei bis dreimaligem Auftrag)

Kontrolle:

**Wichtig nach dem ersten und zweiten Auftrag:
Es dürfen keine liegenden Farbschichten oder Farbtropfen liegen.
Die Struktur vom Holz muss gut sichtbar sein.**