

Technisches Merkblatt: Maschineller Auftrag

Die Angaben beziehen sich auf: FALU VAPEN - die moderne Schlammfarbe

FALU VAPEN Schlammfarben lassen sich durch Flut- oder Spritzverfahren maschinell auftragen.

Schlammfarben müssen nach jedem Auftrag immer ein gebürstet werden.

Applikation:

FALU VAPEN - die moderne Schlammfarbe mit ca. 8 -15% Wasser verdünnen. (max.20%)

Kessel gut aufrühren.

Die Richtwerte beziehen sich auf säge rohe, gehobelte und geschliffene Holzoberflächen.

Richtwerte erster Auftrag:

Holzoberfläche säge roh: Verbrauch: ca. 0.16 Liter /m² (mindestens 160 Gramm)

Holzoberfläche gehobelt, geschliffen: Verbrauch: ca. 0.12 Liter /m² (mindestens 120 Gramm)

Der genaue Verbrauch ist abhängig von der Maschine, dem Applikationsverfahren und den Holzeigenschaften.

Wichtige Kontrolle nach dem ersten und zweiten Auftrag:

Auf der Oberfläche dürfen keine Farbschichten oder Farbtropfen liegen.

Die Struktur des Holzes muss gut sichtbar sein.

FALU VAPEN Vorgaben:

Die Hobelwerke werden bei der maschinellen Applikation von FALU VAPEN instruiert und sind verantwortlich, dass die Vorgaben eingehalten werden.

Maschineller Auftrag zweiter Anstrich: nur auf Anfrage

FALU VAPEN empfiehlt den zweiten Auftrag nach der Montage am Bau von Hand unverdünnt auszuführen.

Januar 2022