

Technisches Merkblatt Applikation:

FALU VAPEN – die moderne Schlammmfarbe

Die moderne Schlammmfarbe wird zweimal auf das rohe Holz appliziert.

Holzart: Fichte / Tanne säge roh, gehobelt, geschliffen

Der erste Anstrich erfolgt von Hand oder maschinell.

Falu Vapen empfiehlt den zweiten Anstrich von Hand am Bau auszuführen.

Verbrauch in Liter zweimaliger Auftrag:

Richtwert auf säge rohe Oberflächen: ca. 0.33 Liter / m²

Richtwert auf gehobelte / geschliffene Oberflächen ca. 0.25 Liter / m²

Verbrauch nach Gewicht zweimaliger Auftrag:

Richtwert auf säge rohe Oberflächen: ca. 420gr / m² (Toleranz - 60gr)

Richtwert auf gehobelte / geschliffene Oberflächen: ca. 320gr / m²

Der genaue Verbrauch ist abhängig vom Sägeschnitt und dem Applikationsverfahren!

Erster Auftrag maschinell:

Beim ersten Auftrag Farbe mit 5-10% verdünnen (max. 20%)

Sichtseite und Kanten fluten oder spritzen.

Die Farbe muss nach der Applikation immer ein gebürstet werden.

Verbrauch nach Gewicht erster Auftrag maschinell:

Richtwert auf säge rohe Oberflächen: **mind. 160gr / m²**

Richtwert auf gehobelte / geschliffene Oberflächen: **mind. 120gr / m²**

Zweiter Auftrag maschinell: (nur nach Absprache mit Farblieferanten)

Der zweite Auftrag erfolgt unverdünnt.

Zweiter Auftrag von Hand am Bau:

Der zweite Auftrag am Bau erfolgt immer unverdünnt.

Applikation mit Breitpinseln

Farbe gut ein bürsten.

So viel Farbe auftragen wie das Holz aufnehmen kann und überschüssige Farbe wegbürsten.

Nicht Rollern.

Wichtig nach dem ersten und zweiten Auftrag:

Es dürfen keine liegenden Farbschichten oder Farbtropfen liegen.

Die Struktur des Holzes muss gut sichtbar sein.

Dieses Datenblatt basiert auf dem Wissen über das Produkt, das wir heute besitzen.

Es dient als eine generelle Orientierung über das Produkt und dessen Eigenschaften. April 2020