

*Technisches Merkblatt***FALU VAPEN – die moderne Schlammfarbe INTERIOR****Anwendung:**

FALU VAPEN - die moderne Schlammfarbe Interior ist für den Innenbereich bestimmt und wird auf unbehandeltes Holz, sowie saubere und trockene Flächen aufgetragen.

Vorbehandlung:

Neuanstrich auf Holz: Staub und Schmutz entfernen.

Bei Renovation: Oberflächen Abbürsten oder Abschleifen bis das frische Holz erscheint und staubfrei reinigen. (Mundschutz verwenden).

Falls nötig mit Wasser abspülen und trocknen lassen. (Maximale Holzfeuchtigkeit 15 %.)

Bei gestrichenen Oberflächen mit einem anderen Produkt überprüfen, ob es mit FALU VAPEN Interior kompatibel ist.

Applikation:

Farbe vor und während des Malens gut umrühren.

Neues unbehandeltes Holz: Die moderne Schlammfarbe wird zweimal unverdünnt **auf das rohe Holz** appliziert.

Für mehr Deckkraft ist ein dritter Anstrich möglich.

Ist eine lasierende Erscheinung gewünscht, kann die Farbe auch nur einmal aufgetragen oder beliebig mit Wasser verdünnt werden.

Wir empfehlen bei weissen Farbtönen ein Lichtschutzmittel (UV Schutz).

Die Farbe mit Pinsel oder Roller dünn auftragen und gut einarbeiten.

Bei anderen Materialien bleibt das Applikationsverfahren wie oben beschrieben gleich.

Maschinelle Applikation möglich (siehe Merkblatt: Maschineller Auftrag).

Zweiter Anstrich frühestens nach 24 Stunden. Die Farbe ist wasser- und abriebfest nach ca. einer Woche.

Das Holz nur auf der Sichtseite applizieren. Nicht auf angewärmtes oder feuchtes Holz auftragen.

Wichtig:

Immer ganze Flächen durchgehend streichen. Nass in nass, damit keine Überlappungen entstehen.

Für grosse Flächen immer die gleiche Satznummer anwenden, um Farbdifferenzen zu verhindern.

Temperatur:

Min. +5° Celsius, max. +25° Celsius. **Nicht bei starker Sonneneinstrahlung und über 25 Grad streichen.**

Während den kalten Jahreszeiten ist der Farbauftrag in geheizten Werkhallen mit einer guten Ventilation und tiefer Luftfeuchtigkeit zu empfehlen.

Sonstiges:

Der Farbton verschiedener Zubereitungssätze kann leicht variieren. Um Nuancen-Unterschiede sicher zu vermeiden, durchgehende Flächen immer mit Farbe aus gleichen Sätzen streichen.

Haltbarkeit der Farbe:

In ungeöffneten Gebinden mind. 2 Jahre haltbar. Trocken und frostfrei lagern (nicht unter 5 Grad Celsius.)

Lagerung:

Appliziertes Holz muss sauber und gut geschützt vor Feuchtigkeit gelagert werden. **Auf gute Durchlüftung achten.**

Bei Sonneneinstrahlung Abdeckung entfernen, damit sich kein Kondenswasser bildet.

Technische Daten:

Farbtyp:	Schlammfarbe, Emulsions - Farbe auf Wasserbasis
Bindemittel:	Verarbeitetes Pflanzenöl
Verbrauch:	Für geschliffenes oder gehobeltes Holz sowie andere glatte Oberflächen: ca. 0.13 Liter /m2 (bei einmaligem Anstrich) ca. 0.25 Liter /m2 (bei zweimaligem Anstrich)
Trockenzeit:	Staubtrocken nach 1 Stunde, ganz trocken nach 24 Stunden, wasserfest nach ca. einer Woche
Aussehen:	Matt
Reinigungsmittel:	Lauwarmes Wasser mit Schmierseife
Temperatur:	Nicht unter +5° Celsius und über +25° Celsius anwenden
Holzfeuchtigkeit:	Nicht über 15 %
VOC Wert:	<3 g/l
VOC-Grenzwert:	(Kat A/d): 130 g/l (2010)

Dieses Datenblatt basiert auf dem Wissen über das Produkt, das wir heute besitzen.

Es dient als eine generelle Orientierung über das Produkt und dessen Eigenschaften.

Informationen zu Garantieleistungen, siehe unter AGB

August 2023